BONUS
ACRYLIC EMULSION PAINT



DESCRIERE

BONUS este o vopsea pe bază de vinil şi răşini acrilice, pentru uz interior şi exterior. Concepută special pentru uz profesional, este potrivită pentru clădiri publice, şcoli, spitale, hoteluri, plafoane, locuinţe personale etc.

Nu conţine substanţe nocive pentru om şi pentru mediul înconjurător. Este uşor de aplicat, putere mare de acoperire şi rezistentă la condiţiile de vreme nefavorabile.

ZONELE DE APLICARE

Potrivită pentru interior şi exterior, pe toate suprafeţele obişnuite, precum ziduri, tencuială, beton, cărămizi, plafoane, gips carton, lemn, suprafeţe gletuite etc.

AVANTAJE - SPECIFICAŢII

- Produs fără solvenţi.
- Nu conţine amoniac.
- Oferă o excelentă transpiraţie a suprafeţei.
- Foarte rezistentă la UV.
- Acoperire excelentă.
- Aderenţă puternică.
- Lucrabilitate ridicată.
- Combinaţia ideală între eficienţa costului şi performanţă.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că suprafaţa este curată, uscată, solidă şi fără praf, mucegai şi grăsime. Îndepărtaţi veche vopsea deteriorată sau exfoliată. Acolo unde gletuirea este necesară, folosiţi chitul de reparaţii **STATUS 100% ACRYLIC** şi, după ce se usucă, şlefuiţi suprafaţa în jos şi îndepărtaţi bine praful. Dacă sunt crăpături mari, folosiţi gletul uşor, gata de aplicare, **STATUS ONE COVER**, pentru a umple crăpăturile, aplicând doar un strat, fără să şlefuiţi.

Pe suprafeţele noi sau care se revopsesc, aplicaţi mai întâi un strat de **STATUS ACRYLIC PRIMER** sau de **STATUS DUR** pe bază de apă. În cazul suprafeţelor acoperite cu tencuială proaspătă sau cu ciment, lăsaţi suprafeţele să se usuce bine, timp de cel puţin o lună înainte de vopsire. Pentru suprafeţele murdare cu nicotină, funingine provenită de la sursele de încălzire, fum, cafea, suc, cerneală, markere, pete de mucegai, umezeală, ulei etc. amorsaţi mai întâi cu **STATUS DUR**.

APLICARE

Amestecaţi bine înainte de utilizare, diluaţi corespunzător şi aplicaţi 1-2 straturi de vopsea. Lăsaţi cel puţin 2-3 ore înainte de aplica cel de-al doilea strat. Închideţi strâns recipientul după utilizare pentru a păstra produsul în condiţii bune pentru o utilizare viitoare. Produsul poate fi păstrat nediluat, într-un recipient etanş, pentru o perioadă lungă de timp, fără ca acest fapt să afecteze calitatea produsului. Lăsaţi 20-30 de zile înainte de a spăla suprafeţele nou vopsite şi 30-40 înainte de a spăla tencuiala nouă, proaspăt vopsită sau suprafeţele de beton.

USCARE

Uscată la atingere în 1 2 ore. Complet rezistentă la spălare după 4 săptămâni.

REAPLICARE

Lăsaţi 2-3 ore înainte de a aplica stratul următor. Timpul de uscare se referă la condiţiile de ambient normale (25ºC, 60% umiditate). Timpul de uscare poate să difere în cazul variaţiilor de temperatură şi umiditate ale ambientului.

NUANŢE

Disponibilă în alb.

CONSUM

10-12 m²/l, depinde de textura suprafeţei şi de absorbanţă.

UNELTE

Pensulă, rolă sau pistol.

CURAŢAREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, storceţi bine în recipient vopseaua în exces şi curăţaţi uneltele, folosind apă caldă cu săpun. Nu aruncaţi apa reziduală în stratul acvifer.

AMBALARE

Disponibil în recipient de plastic de 3 l, 9 l, 15 l.

DEPOZITARE

Se depozitează în recipiente originale, etanşe, în loc uscat, la temperaturi cuprinse între +5°C şi +35°C, timp de 24 luni de la data fabricaţiei.

COMPUŞI ORGANICI VOLATILI (VOC)

- Conţinutul maxim permis de VOC (Directiva 2004/42/EC) pentru categoria de produs A/c “Ziduri exterioare cu substrat mineral”, Tip Y, FAZA II: 40 g/l.
- Conţinutul maxim de VOC al produsului gata de utilizare: 35 g/l.

TEMPERATURA

Nu aplicaţi când temperaturile sunt sub 10ºC sau înainte de a ploua. În timpul aplicării, suprafaţa nu trebuie să fie expusă direct radiaţiei solare.

Condiţiile nefavorabile în timpul sau imediat după aplicare pot afecta calităţile finale ale produsului.

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta broşură şi care se referă la utilizarea şi aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe **know-how-ul** *şi experienţa companiei în ceea ce priveşte produsele şi sunt furnizate cu bună-credinţă, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate şi aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilităţii, din partea noastră, de a inspecta direct condiţiile reale la şantier, precum şi proceduri le de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanţie cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legal ă pe baza informaţiilor menţionate în prezenta fişă tehnică sau orice alte recomandari şi instrucţiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiţi să efectueze o testare pe o suprafaţă lim itată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon îsi rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabila. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus şi în conformitate cu eventualele condiţii comerciale ale companiei. Informaţiile din prezenta br oşură anulează orice versiune anterioară.*

BONUS
ACRYLIC EMULSION PAINT

PRECAUŢII

Pentru informaţii privind utilizarea în siguranţă, depozitarea şi îndepărtarea produsului citiţi informaţiile de pe etichetă şi cea mai recentă fişă de siguranţă a produsului. Fişa de siguranţă a produsului este disponibilă la cerere. Resturile de vopsea nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Cereţi sfatul autorităţilor locale cu privire la aruncarea şi colectarea deşeurilor.

SPECIFICAŢII TEHNICE	UNITĂŢI	STANDARD	VALOARE
Densitate (20ºC)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1.62 ± 0.05
Vâscozitate	(cps)	Brookfield	10.000-20.000
pH		ISO 976-96	8-8.7
Luciu (60º)		EN ISO 2813-99	< 7
Îmbătrânire accelerată la expunerea razelor UV (1000 ore)	(°C)	ISO 11507-97	Nu există o alterare a peliculei
Diluţia cu apă	(%v/v)	-	5-10