

CARMYFIX CM – 43

ADEZIV PENTRU UZ GENERAL



DESCRIERE

Adeziv pe bază de cauciuc sintetic (neopren) și rășini.

CARACTERISTICI & GAMA DE APLICARE

CM – 43 este un adeziv utilizat în industria pielăriei, încălțămintei, dar și pentru diverse alte utilizări. Oferă o lipire excelentă pe piele, material textil, cauciuc, EVA (copolimer etilen-vinil-acetat), polistiren rigid, lemn, metal etc.

APLICARE

Curățați bine și înăspriți (dacă este posibil) ambele suprafețe. Se distribuie uniform adezivul pe ambele părți ce urmează a fi lipite. Se lipește prin apăsarea suprafețelor după 20-25 de minute. Aderența maximă posibilă se realizează după 48 de ore. Se recomandă amestecarea produsului înainte de fiecare utilizare.

DEPOZITARE

CARMYFIX CM – 43 poate fi păstrat timp de cel puțin 12 luni la o temperatură de 20 ° C în cutii închise etanș.

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂTE	STANDARD	VALOARE
Culoare - Aspect			Lichid maro deschis - gălbui
Vâscozitate	(cps)	Vâscozimetru Brookfield RVT (10 rpm - ax 2 - 20°C)	2500 ± 500
Densitate	(gr/ml)	(20°C)	0.86 ± 0.03
Masa solidă	(%)		21,5±1,5
Timp de lucru deschis	(h)		3 - 4
Timp de uscare	(min)		15 - 25

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23 °C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbția substratului și a plăcii.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adevărării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.