

CM – PK

ADEZIV ÎN DISPERSIE APOASĂ , PENTRU PARCHET



DESCRIERE

Adeziv în dispersie apoasă, pe bază de polivinil acetat și rășini sintetice.

CARACTERISTICI & GAMA DE APLICARE

CM - PK se folosește la lipirea pardosililor din lemn. Lipește lemn, MDF, parchet de lemn, formica, ceramică, PAL etc.

APLICARE

Curățați bine și înăspriți (dacă este posibil) ambele suprafețe. Se întinde adezivul pe suprafața substratului cu ajutorul unei spatule dințate. Lipirea se face prin presarea suprafețelor imediat, cu scopul de a evita apariția bulelor de aer. După 1-2 ore, apăsați din nou marginile suprafeței care ar putea să nu fie lipite. Aderența maximă posibilă se realizează după 48 de ore. Se recomandă amestecarea produsului înainte de fiecare utilizare.

DEPOZITARE

CM – PK poate fi păstrat cel puțin 12 luni la o temperatură de 20 ° C în cutii închise etanș.

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	STANDARD	VALOARE
Culoare - Aspect			Pastă gălbui deschis
Vâscozitate	(cps)	Vâscozimetru Brookfield RVT (5 rpm - ax 6 - 20°C)	75000 ± 25000
Densitate	(gr/ml)	(20°C)	1,15 ± 0,03
Masa solidă	(%)		65±2
pH			6 - 7
Temperatura minimă de formare a peliculei	(°C)		5

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23 °C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbanta substratului și a plăcii.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.