

DSF 300

FLEX HYDROSTOP – MEMBRANĂ HIDROIZOLATOARE SUB PLACĂRI CERAMICE

DESCRIERE

DSF 300 Flex Hydrostop este un membrană lichidă elastică și hidroizolantă, monocomponentă, gata de aplicare,

pe bază de rășini sintetice și aditivi speciali.

DOMENII DE APLICARE

DSF 300 Flex Hydrostop este potrivit pentru:

- hidroizolarea pe substraturile orizontale și verticale, sub placări ceramice, în încăperile cu umiditate precum, băi, dușuri, spălătorii etc.
- hidroizolarea betonului sau a șapelor pe terase și balcoane în vederea placărilor ulterioare.

După uscarea completă (după 24 de ore de la aplicare), membrana lichidă poate fi acoperită direct cu plăci ceramice, folosind un adeziv flexibil.

AVANTAJE

- Etanșare excelentă.
- Aplicare ușoară.
- Reducerea microfisurilor.
- Aderență puternică la suport.
- Rezistență la umiditate și vapori.
- Elasticitate ridicată.
- Rezistență la uleiuri și solvenți.
- Rezistență la îmbătrânire.
- Nu se contractă.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

DSF 300 Flex Hydrostop se aplică pe orice substrat mineral uscat, precum beton, șape, alte materiale de construcție pentru ziduri, mortare, gips-carton, plăci metalice. Suprafețele de contact cu solul trebuie protejate de umezeală pentru a

preveni extinderea igrasiei. Mai întâi, aplicați și lipiți banda de etanșare THRAKON F-12/7 sau THRAKON KF-12/7 pe îmbinările “pardosea - zid” sau “zid-zid”.

APLICARE

Substratul trebuie să fie uscat, solid, fără particule instabile sau străine, praf, murdărie, ulei sau grăsime. DSF 300 Flex Hydrostop se aplică în două straturi, cu pensula sau trafaletul. Înainte de a aplica DSF 300 Flex Hydrostop, substratul se amorsează cu GLX 292 FLEX PRIM sau cu STATUS DUR. Îndepărtați uleiul sau grăsimea înainte de a aplica DSF 300 Flex Hydrostop pe suprafețele metalice. Se recomandă aplicarea unui grund anticoroziv adecvat pentru a preveni apariția ruginii. DSF 300 Flex Hydrostop se aplică într-un prim strat nediluat

cu pensula sau trafaletul. După uscarea completă, se aplică un al doilea strat nediluat. Nu aplicați DSF 300 Flex Hydrostop pe suprafețele ude sau umede. Timp de 3 ore de la aplicarea produsului, temperatura mediului ambiant trebuie să nu fie sub +5°C. Nu diluați DSF 300 Flex Hydrostop cu apă sau nu îl amestecați cu alt material. Înainte de aplicare, amestecați bine produsul cu un mixer electric. Nu aplicați DSF 300 Flex Hydrostop în lumina directă a soarelui, la temperaturi foarte ridicate (peste 30°C) și în timpul vânturilor puternice. Evitați lucrul în ploaie sau pe substraturile înghețate.

AMBALARE - DEPOZITARE

DSF 300 Flex Hydrostop este ambalat în găleți de plastic de 5 și 20 kg,

în mediu uscat, la temperaturi mai mari de 0°C, timp de 24 luni de la data producției.

NERECOMANDAT

- la piscine și zone care se află permanent sub apă.
- Fără acoperire – se aplică o placare ceramică

ulterioară pe acest produs.

PRECAUȚII

Protejați ochii și pielea. În caz de contact, clătiți bine. În caz de contact cu ochii, consultați imediat medicul. Citiți informațiile de pe etichetă și Broșura Tehnică

a produsului înainte de utilizare. Purtați echipament de protecție și mănuși. Fișa de siguranță a produsului este furnizată la cerere.

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	VALOARE
Formă		Groasă
Culoare		Albastru deschis
Densitate	(gr/dm ³)	1,55-1,65
Timp de uscare	(h)	2-6
Temperatura de aplicare	(°C)	>+5
Consum pentru două straturi	(Kg/m ²)	1,6-2
Elongație	(%)	>300
Timp de uscare (+20°C și 50% RH)	(h)	Aprox. 10-12
Rezistența la apă		Excelentă
Puterea de aderență pe substrat		Excelentă
Rezistența la vapori și la umiditate		Excelentă
Rezistența la îmbătrânire		Excelentă
Rezistența la ulei și solvent		Excelentă
Contrație		Nu
Elasticitate		Da
Inflamabilitate		Nu

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23°C, umiditate relativă 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbanta substratului și a plăcii.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară