

ANA 33

MORTAR TINCI PENTRU EXTERIOR ŞI INTERIOR

FISA TEHNICA NR. 04/2020

CARACTERISTICI

- Finisarea tencuielilor interioare şi exterioare
- Aderenţă foarte bună
- Lucrabilitate uşoară
- Suprafaţa foarte fină

SAC 25 KG

CONSUM SPECIFIC

3-4 kg/m²

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației, în condițiile ambalajului închis și a depozitării corespunzătoare

DESCRIERE

ANA 33 este un mortar de superfinisaj pe bază de lianţi minerali, premixat, având în compoziţie ciment, nisip cuarţos, var, aditivi pentru reglarea proprietăţilor de aplicare.
Produsul este destinat lucrărilor de finisarea suprafeţelor interioare şi exterioare din beton, beton uşor, tencuieli uscate pe bază de ciment, ciment-var, deasemenea pentru repararea tencuielilor brute fisurate sau denivelate.
Se utilizează pentru obţinerea suprafeţelor netede în încăperi cu umiditate ridicată şi în exterior. Aspectul drişcuit fin conferă un aspect rustic, finisajul suprafeţelor poate fi obţinut prin aplicarea de vopsele decorative în disperie apoasă. Nu se aplica peste tencuieli pe baza de ipsos.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafeţele noi, din tencuieli pe baza de ciment – var trebuie să fie maturate (minim 28 de zile).
Suprafetele vechi se verifică dacă prezintă o rezistenţă corespunzătoare, dacă nu prezintă crăpături sau alte defecte de planeitate. Se vor îndepărta în prealabil straturile cu rezistenţă mecanică slabă şi se vor umple golurile şi rosturile din zidărie.
Suprafaţa suport trebuie să fie curată, nedeformabilă, uscată, fixă, fără praf, săruri, eflorescenţe sau alte substanţe antiaderente, sa nu fie hidrofoba.

APLICARE

Conţinutul unui sac de 25 kg se introduce în 6,25-7,00 litri de apă curată şi se amestecă energic, de preferinţă mecanic până la obţinerea unui amestec cremos, omogen, uşor prelucrabil. Se recomandă a se pregăti deodată o cantitate care se utilizează în maximum 3 ore. Se aşteaptă 10 minute pentru desăvârşirea reacţiilor chimice şi se amestecă din nou energic. Timpul de găleată este de aproximativ 3 ore.

AMBALARE SI DEPOZITARE

AMBALARE: în saci de hârtie de 25 kg pe paleţi de 1200 kg.
DEPOZITARE: în încăperi uscate, aerisite, pe paleţi de lemn, departe de materialele incompatibile (vezi secțiunea 10 în Fișa cu date de securitate), băuturi și alimente. Protejați împotriva umidității – produsul se întărește ireversibil atunci când este expus la umiditate
TRANSPORT: în maşini închise.

ASPECTE IMPORTANTE

Se recomandă evitarea inhalării prafului. În cazul în care s-a produs contact accidental cu ochii, se spală cu apă din abundență și se consultă un medic.

NOTĂ: *Informațiile cuprinse în Fișele Tehnice constituie ghidul de bază pentru utilizarea produsului și nu eliberează de la obligația de a efectua lucrările în conformitate cu principiile artei construcțiilor și cu reglementările SSM. În momentul ediției prezentei fișe tehnice, toate cele anterioare își pierd valabilitatea. Actuala documentație tehnică a produsului este accesibilă pe www.cesal.ro*

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

NR. 033/CPR/2020

SC Cesal SA Oradea
Ediţia 1 Rev 02 / 23.04.2020

Peretele ce urmează a se finisa se umezeşte bine cu apă.Se lasă să se zvânte, după care se aplică mortarul ANA 33 cu o gletieră, în grosime de 1 – 2 mm. Atunci când la pipăit nu se mai lipeşte de degete, se umezeşte uşor şi se drişcuieşte cu drişcă din burete sau polistiren, obţinând o suprafaţă fină, uniformă.
După 72 de ore, pereţii interiori se pot gletui cu gletul de umplere si de nivelare pe baza de ipsos , ex. Cesal BasicGlet.
Suprafeţele tencuite in exterior vor fi protejate împotriva acţiunii directe ale razelor solare şi împotriva ploii cel puţin 24 ore de la aplicare.

LUCRĂRILE VOR FI EXECUTATE LA O TEMPERATURĂ A AERULUI ŞI A SUPORTULUI ÎNTRE +5°C ŞI +30°C. LA TEMPERATURI RIDICATE, SE RECOMANDĂ UMEZIREA SUPRAFEŢEI ÎNAINTE DE APLICARE. UNELTELE FOLOSITE SE SPALĂ CU APĂ IMEDIAT DUPĂ UTILIZARE.

PRECAUȚII

Protecţia mediului: Resturile de material și ambalajele goale se vor recicla în conformitate cu normele locale în vigoare. Pentru mai multe informații consultați ultima versiune a Fișei cu Date de Securitate.
Securitatea muncii: Informații detaliate referitoare la siguranța utilizării, depozitarea și neutralizarea substanțelor chimice precum și, măsuri de precauție: informații în ceea ce privește datele fizice, toxicologice și ecologice, pot fi obținute din Fișa cu Date de Securitate a produsului.
Pentru informații complete va rugăm să consultați fișa cu date de securitate.

DATE TEHNICE

CE 09	SR EN 998-1: 2016 MORTAR PENTRU TENCUIRE FINĂ DE UZ GENERAL (GP) pentru exterior şi interior		
Caracteristici	**Standardul de încercări**	**Criterii de admisibilitate**	**Rezultate obţinute IIT**
Densitate aparentă în stare întărită	SR EN 1015-10:2002		1430kg/m3
Rezistenţă la compresiune	SR EN 1015-11:2002	CS III	8,3 N/mm2
Aderenţă şi mod de rupere	SR EN 1015-12:2016	Valoare declarată	1,0 N/mm2 CP-B
Absorbţia de apă prin capilăritate	SR EN 1015-18:2003	W1	0,3 kg/m2 min1/2
Coeficient de permeabilitate la vapori de apă,μ	SR EN 1015-19:2002	5/20	5/20
Conductivitate termică	SR EN 12939:2002		0,5 W/m.K
Reacţia la foc	SR EN 13501-1-2007		A1

Incercările initiale de tip au fost executate in INCERC Sucursala Cluj-Napoca, notificat nr. NB 1841 calitatea produsului fabricat este verificată conform Programelor de încercări în laboratorul producătorului SC CESAL SA.

PRODUSUL ESTE FABRICAT ÎNTR-UN SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT, CERTIFICAT CONFORM EN ISO 9001 :2015 SI EN ISO 14001 :2015, CU RESPECTAREA CERINTELOR OHSAS 45001:2018