

FMF 160 LUX

CHIT DE ROSTURI FLEXIBIL, IMPERMEABIL PENTRU PLĂCI PORȚELANATE

CG2

ÎN CONFORMITATE
CU EN 13888

DESCRIERE

FMF 160 LUX este un chit colorat flexibil, cu polimeri modificați, pe bază de ciment, pentru plăci porțelanate. Acesta oferă rezistență mecanică ridicată, omogenitate cromatică caracteristică și stabilitate. Rezultă o suprafață netedă și lucioasă.

Asigură impermeabilitate, având proprietăți hidrofobe excelente. FMF 160 LUX este un chit cu priză rapidă și este clasificat ca fiind de tip CG2, conform EN 13888. Este aplicat pentru grosimea îmbinărilor de 1-8 mm. Disponibil în 17 nuanțe.

GAMA DE APLICARE

Potrivit pentru impermeabilizarea rosturilor pe suprafețe orizontale și verticale, pentru uzul interior și exterior:

- plăci de ceramică
- marmură

- granit
- Potrivit pentru suprafețe cu contracții-dilatații
- Este potrivit pentru aplicarea pe pardoseli încălzite.
- Ideal pentru folosirea rapidă pe pereți și pardoseli.

AVANTAJE - CARACTERISTICI

- Rezistență mecanică ridicată
- Are o omogenitate cromatică caracteristică și stabilitate
- Asigură impermeabilitate, având excelente proprietăți hidrofobe
- Previne dezvoltarea microorganismelor și formarea de ciuperci și pete de sare (eflorescențe) pe suprafața sa.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Rosturile trebuie să fie uscate, fără praf, murdărie, ulei sau grăsimi, fără materii friabile și particule libere.

Dacă există straturi de vopsea, trebuie curățate. Orice resturi de plăci de adeziv trebuie să fie eliminate.

APLICARE

După amestecare, produsul este aplicat parțial pe îmbinările curate (fără resturi de adezivi sau praf) folosind un șpaclu, pe diagonală față de direcția rosturilor. În acest fel, se elimină surplusul de material. Materialul minim rămas, care încă mai este pe suprafața plăcii, trebuie curățat în termen de 20 de minute. Utilizarea de apă caldă facilitează curățarea.

La temperaturi ridicate, curățați repede. Chitul de rosturi, după uscare, se curăță foarte greu, numai mecanic. Din acest motiv, uneltele trebuie să fie curățate după utilizare. După uscarea completă, materialul nu este periculos pentru sănătate. La temperaturi scăzute, produsul își pierde lucrabilitatea și crește timpul de reacție. În schimb, temperaturile ridicate cresc timpul optim de lucru.

CULORI

Nr.	Culoare	Nr.	Culoare	Nr.	Culoare	Nr.	Culoare
601	Alb	606	Gri perlă	611	Antracit	615	Wenge - maro închis
602	Crem	607	Gri deschis	612	Mocha	616	Cotto - clinker
603	Bej	609	Gri	613	Cafea	619	Bleu deschis
604	Bej perlă	610	Gri închis	614	Ciocolată	625	Negru
605	Ivory						

CONSUM

Consumul depinde de dimensiunile plăcilor.
Aproximativ $0,2 - 2 \text{ Kg/m}^2$.

AMBALARE

În saci de plastic de 5 kg, într-un mediu uscat, la temperaturi de peste 0°C , timp de 12 luni de la data producției.

CURĂȚAREA USTENSILELOR ȘI A MAȘINĂRIILOR

NU SE RECOMANDĂ

Chitul este dificil de curățat după uscare și numai prin mijloace mecanice. Din acest motiv, uneltele trebuie să fie curățate imediat după utilizare.

Nu este recomandată aplicarea produsului:

- La temperaturi sub 0°C și peste 40°C .
- Când umezeala este peste 80%.
- În caz de precipitații.
- Când sunt scurgeri de apă.
- Când adezivul nu s-a uscat complet.
- În alte zone decât interiorul rosturilor.

PRECAUȚII

Nu mâncați, beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Folosiți-l numai în zone deschise și bine ventilate. Evitați inhalarea produsului. Protejați ochii și pielea. În caz de contact, spălați cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii, clătiți cu apă timp de câteva minute. Dacă există lentile de contact, eliminați-le ușor.

Continuați să clătiți. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră, deoarece este nevoie de tratament special. Purtați haine de protecție potrivite și mănuși. Îmbrăcămintea infectată nu trebuie să fie scoasă în afara locului de muncă. Spălați-vă bine după predare. Citiți informațiile de pe etichetă și broșura tehnică a produsului înainte de utilizare. Fișa de securitate a produsului este disponibilă la cerere.

CHIT DE ROSTURI FLEXIBIL, IMPERMEABIL PENTRU PLĂCI PORȚELANATE

TIP CG2 AL STANDARDULUI EUROPEAN EN 13888

[illegible]

Notă: Măsurătorile au fost luate în mediu de laborator sub o temperatură de $+23^{\circ}\text{C}$, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, capacitatea de absorbție a substratului.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know - how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâtă timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adevăratei produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.