

AMORSĂ ACRILICĂ CU PUTERE MARE DE PENETRARE (MICRONIZATĂ)



DESCRIERE

GLX 292 FLEX PRIM este o amorsă acrilică micronizată, pe bază de apă, cu putere mare de penetrare. Ideală pentru pregătirea oricărei suprafețe poroase vechi sau noi, precum tencuială, cărămidă, beton, suprafețe gletuite etc. Creaază o punte de aderență pentru tencuieli decorative acrilice, vopsele lavabile și acrilice, mortare, adezivi pentru plăci, materiale hidroizolante acrilice și pe bază de ciment etc. Stabilizează suprafețele pe care s-a aplicat vopsea în dispersie apoasă, pe bază de rășini vinilice, acrilice sau pe bază de var ori vopsele de calitate inferioară.

Stabilizează și pregătește corespunzător suprafețele fragile (tencuială sfărâmicioasă, mortar pe bază de ciment etc), pentru aplicarea vopselelor și a tencuielilor etc. De asemenea, este utilizat pe suprafețe absorbante, precum plăci de gips-carton, lemn, etc pe care urmează să se aplice plăci ceramice.

Prezintă putere mare de penetrare și reduce coeficientul de absorbție, permițând suprafețelor să respire.

GAMA DE APLICARE

Potrivit pentru:

- Pregătirea suprafețelor noi, precum beton aparent, tencuială, plăci de gips-carton, suprafețe gletuite, cărămidă etc, pentru aplicarea vopselelor lavabile și acrilice.
- Stabilizează suprafețele pe care s-a aplicat vopsea în dispersie apoasă, pe bază de rășini vinilice, acrilice sau pe bază de var.
- Reduce absorbția suprafețelor poroase
- Este utilizat pe suprafețe absorbante, precum plăci de gips-carton, lemn, etc pe care urmează să se aplice plăci ceramice,

- Pregătește suprafețele înainte de aplicarea materialelor hidroizolante (hidroizolații acrilice și pe bază de ciment, aplicate pe acoperișuri plane și balcoane).
- Stabilizează suprafețele fragile (precum tencuială sfărâmicioasă, mortar pe bază de ciment).
- Protejează suprafețelor acoperite cu tencuială pe bază de ciment, împotriva apariției sărurilor.

AVANTAJE-CARACTERISTICI

- Se impregnează în profunzimea suprafeței.
- Protejează suprafețele de umiditate și le permite să „respire”
- Aderență puternică
- Stabilizează suprafețele fragile
- Reduce absorbția suprafețelor poroase
- Uscare rapidă
- Acoperire excelentă
- Lucrabilitate excelentă
- Performanță ridicată

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Înainte de aplicare, suprafața trebuie să fie curată, uscată, fără praf, mușgai și ulei. Se îndepărtează vopseaua veche și deteriorată. În cazul în care chitirea suprafeței este necesară, utilizați **STATUS 100% ACRYLIC**. După ce chitul este uscat, șlefuiți suprafața și îndepărtați praful.. În cazul unor fisuri mari, aplicați un strat de chit **STATUS ONE COVER**, fără a necesita șlefuire.

GLX 292 FLEX PRIM nu se aplică pe suprafețe care conțin umiditate. Asigurați-vă că anulați cauza care produce umiditatea, apoi verificați dacă suprafața este complet uscată.

AMORSĂ CU PUTERE MARE DE PENETRARE (MICRONIZATĂ)

APLICARE

Se amestecă conținutul recipientului înainte de utilizare și se aplică produsul nediluat. (după caz se poate dilua până la 100%). După aplicare, închideți etanș recipientul, pentru a se menține în stare bună și a asigura utilizarea ulterioară. Poate fi depozitat în siguranță într-un recipient etanș pentru mai mult timp. În cazul în care este necesar un al doilea strat, aplicați la cel puțin 4 ore după primul strat. Aplicați produsul prin pulverizare pe suprafețele absorbante și cu rugozitate ridicată.

În acest fel se asigură o impregnare profundă a produsului pe întreaga suprafață, economisind energia și viteza de aplicare. Atunci când se aplică produsul trebuie să vă asigurați că este absorbit și nu doar aplicat pe substrat, formând o peliculă. După aplicare, îndepărtați resturile de material. Pe suprafețele proaspăt tencuite sau pe suprafețele de beton, aplicarea se face după 30-40 de zile.

USCARE

Uscare la atingere după 1 oră.
Perfect rezistent la spălare după 4 săptămâni.

REVOPSIRE

Se poate revopsi după 4 ore. Timpul de uscare este valabil

în condiții ambientale normale (25° C, 60% umiditate).
Orice diferență de temperatură și de umiditate a mediului ambiant poate modifica duratele de mai sus..

NUANȚE

Disponibil în culoarea alba. După aplicare devine transparentă.

CONSUM

15-20 m²/lt, în funcție de gradul de absorbție al substratului.

UNELTE

Pensulă, trafalet și pistol cu pulverizator.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, se scurge materialul în recipient și se curăță toate uneltele cu apă caldă și săpun. Nu turnați lichidele de spălare în apa freatică..

AMBALARE

Disponibil în recipient din plastic de 1kg, 5 kg și 20 kg.

DEPOZITARE

Depozitat în recipiente originale, etanșe, în loc uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C, timp de 24 luni de la data producției.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV)

- Conținutul maxim admis de COV (Directiva 2004/42/EC) pentru categoria A/h "Amorse," Tip D, FAZĂ II: 750 gr/lt.

- Conținut maxim COV a produsului gata de utilizare 740 gr/lt.

TEMPERATURA DE APLICARE

Nu aplicați când temperaturile sunt sub 10°C sau înainte de a ploua. În timpul aplicării, suprafața nu trebuie să fie expusă direct radiației solare.

Condițiile adverse în timpul sau imediat după aplicare pot afecta calitățile finale ale produsului.



**AMORSĂ CU PUTERE MARE
DE PENETRARE
(MICRONIZATĂ)**

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	STANDARD	VALOARE
Densitate (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1.03 ± 0.05
Vâscozitate	(sec)	Flow Cup N ^o 4	45 ± 15

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23 0C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbanța substratului.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate , utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandari și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adevărării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzi le vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.