

GLX 298

AMORSĂ DE ADERENȚĂ PENTRU TENCUIELI

DESCRIERE

GLX 298 este o amorsă acrilică, gata de utilizare, potrivită pentru creșterea aderenței tencuielilor pe suprafețe netede sau neabsorbante, formând o suprafață rugoasă. Conține rășini sintetice și nisip cuarțos.

Prezintă o putere mare de aderență pe diferite substraturi. Potrivit pentru aplicarea la interior și exterior. După aplicare creează o suprafață rugoasă, rezistentă la mediul alcalin.

GAMA DE APLICARE

GLX 298 creează o suprafață rugoasă pe substratul pe care este aplicat și ca urmare îmbunătățește aderența între tencuială și substrat. Utilizarea amorsei poate conduce la creșterea aderenței mecanice pe suport cu până la peste 100%. Suprafața rezultată are o rezistență ridicată la mediul alcalin.

Ideal pentru toate tipurile de tencuieli, precum:

- Tencuieli mecanizate pe bază de ciment
- Tencuieli mecanizate pe bază de var
- Tencuieli mecanizate pe bază de var-ciment
- Tencuieli mecanizate pe bază de ipsos

Recomandat pentru suprafețe netede sau neabsorbante, cum ar fi betonul etc.

AVANTAJE - CARACTERISTICI

- Creează puntea de legătură corespunzătoare sau aderenței tencuielilor pe substraturi netede neabsorbante.
- Crește aderența tencuielii la zidărie cu 100%.
- Protejează suprafețele de umiditate și le permite să „respire”.

- Nu conține solvenți organici.
- Este recomandat în special pentru tencuială pe bază de ipsos.
- Aderență puternică pe substrat.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Substratul trebuie să fie curat, stabil, fără grăsime și poluanți. Cu ajutorul unei unelte înlăturați mortarul, adezivii și alte reziduuri ale aplicațiilor anterioare.

De asemenea, curăță și spală zidul dacă este necesar. Înlăturați apa în exces și lăsați zidul să se usuce înainte de aplicarea produsului.

APLICARE

Substratul trebuie să fie uscat și lipsit de praf, materiale friabile și elemente străine. Aplică **GLX 298** folosind un trafalet, pensulă sau prin pulverizare. Nu este necesară diluția.

Se amestecă conținutul recipientului până când obțineți un amestec omogen. Apoi aplicați **GLX 298** pe suprafața substratului într-un singur strat. După 2 - 4 ore după ce produsul se usucă, se poate aplica tencuiala. Temperatura în timpul aplicării trebuie să fie între +5⁰C și +35⁰C.

CONSUM

300-350 g/m², în funcție de grosimea stratului.

AMBALARE - DEPOZITARE

Produsul este ambalat în recipiente de plastic de 5 și 20 kg și este depozitat timp de 24 luni în spații de depozitare închise și ventilate.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV)

Valoarea limită a UE de COV (Directiva 2004/42 / CE) pentru categoria de produse A (h) Amorse (WB) Limita V.O.C: 30 gr / lt

Conținutul maxim COV al produsului gata de utilizare: 29 gr / lt

CURĂȚAREA UNELTELOR ȘI A MAȘINILOR

Uneltele trebuie să fie curățate imediat după aplicare cu apă, în condițiile în care produsul are o aderență ridicată, chiar și pe suprafețele de metal.

NU SE RECOMANDĂ

- Depozitarea produsului în condiții de îngheț sau la temperaturi ridicate.
- Aplicarea produsului atunci când plouă.
- Aplicarea produsului în afara intervalului de temperatură recomandat
- Pe suprafețe care urmează să fie vopsite cu vopsele pe bază de ulei

PRECAUȚII

Protejați ochii și pielea. În caz de contact, clătiți cu multă apă. În caz de contact cu ochii, consultați imediat medicul. Citiți informațiile de pe etichetă și fișa tehnică

a produsului înainte de utilizare. Purtați echipament adecvat și mănuși. Transportul în siguranță al produsului este disponibil la cererea profesioniștilor.

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI		VALOARE
Aspect			Pastă
Culoare			Roșiatic
Densitate (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,65 ± 0,05
Vâscozitate	(sec)	Brookfield	24.000 ± 2.500
Aderența la substrat	(N/mm ²)	EN 1542	≥0,25

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23 °C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbanta substratului.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.