

KF 12/7

BANDĂ DE ETANȘARE PENTRU ÎMBINĂRI



DESCRIERE -PROPIETĂȚI

Bandă de etanșare elastică cu margini laterale sub formă de plasă. Crează o punte hidroizolantă între rosturile de dilatare și pentru îmbinările orizontale și verticale între pardosea și pereți.

GAMA DE APLICARE

Sigilarea rosturilor de dilatație verticale și orizontale, rosturilor de legătură și de construcție.

Se aplică în combinație cu produsele de hidroizolare Thrakon (DSF 300-DSF 350-DSF 353- DSF 360-DSF 363).

INFORMAȚII PRODUS

Substrat:

Țesătură din poliester.

Bandă:

Elastomer termoplastic, rezistent la îmbătrânire.

AMBALARE- DEPOZITARE

- Se depozitează în mediu uscat, ferit de razele UV, timp de 24 de luni de la data fabricației.
- Disponibil în: rolă: 50m/buc

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	STANDARD	VALOARE
Presiunea de rupere max	(bar)	Intern	3,5
Rezistență la rupere longitudinal	(N/15mm)	STANDARD 527-3	82
Rezistență la rupere lateral	(N/15mm)	STANDARD 527-3	48
Alungire la rupere longitudinal	(%)	STANDARD 527-3	31
Alungire la rupere lateral	(%)	STANDARD 527-3	154
Putere de absorbție la 25% elasticitate laterală	(N/mm)	STANDARD 527-3	0,50
Putere de absorbție la 50% elasticitate laterală	(N/mm)	STANDARD 527-3	0,85
Rezistență la presiunea apei	(bar)	EN 1928	> 1,5
Rezistență UV:	(h)	EN ISO 4892-2	<500
Culoare		ROȘU	
Lățimea plasei (aprox):	(m)		12
Greutatea materialului (aprox.):	(g/m)		31,4
Rezistența la temperatură: min. / max	(°C)		- 5 / + 90
Acid clorhidric 3%		Intern	Rezistent
Acid sulfuric 35%		Intern	Rezistent
Acid citric 100g / l		Intern	Rezistent
Acid lactic 5%		Intern	Rezistent
Hidroxid de potasiu 3% / 20%		Intern	Rezistent /Slab
Hipoclorit de sodiu 0,3 g / l		Intern	Rezistent
Apă sărată (20g / l sare din apă de mare)		Intern	Rezistent

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how- ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună -credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și proceduri le de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limi tată în urma adevărării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.