

PRIMO PROFESSIONAL

VOPSEA LAVABILĂ ANTIMICROBIANĂ



DESCRIERE

PRIMO PROFESSIONAL este o vopsea acrilică cu proprietăți antimicrobiene excelente, concepută pentru uz profesional, la interior și exterior. Este ușor de aplicat, are calități de acoperire excepționale și performanță ridicată. Împiedică pătrunderea bacteriilor în pelicula vopselei și este recomandată pentru aplicarea în zonele interioare cu probleme din cauza apariției ciupercilor și bacteriilor.

Conceput special pentru uz profesional, este potrivit pentru zonele care necesită vopsire și împrosătare frecventă, precum clădiri publice, școli, spitale, hoteluri, scări, spații de depozitare, plafoane și suprafețe murdare cu graffiti etc. Este inodor și complet prietenos pentru utilizator și pentru mediul înconjurător.

GAMA DE APLICARE

Potrivită pentru interior și exterior, pe toate suprafețele obișnuite, precum ziduri, tencuială, beton, cărămizi, plafoane, gips-carton, lemn, suprafețe gletuite etc.

AVANTAJE - CARACTERISTICI

- Este un produs ecologic.
- Fără miros.
- Nu conține amoniac.
- Capacitate excelentă de respirație a suprafețelor
- Rezistență excelentă la UV.
- Acoperire excelentă
- Aderență puternică.
- Potrivit pentru zonele care necesită vopsire și împrosătare frecventă.
- Lucrabilitate excelentă.
- Alegerea optimă între eficiența costului și performanță.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Înainte de utilizare, asigurați-vă că suprafața este curată, uscată, solidă și fără praf, mușgai sau grăsimi. Îndepărtați vopseaua deteriorată sau exfoliată. Acolo unde sunt necesare reparațiile, folosiți chitul de reparații **STATUS 100% ACRYLIC PUTTY**, și după uscare șlefuiți suprafața și îndepărtați bine praful. Dacă există rosturi, fisuri sau alte tipuri de deschideri cu grosime de până la 3 cm, folosiți chitul **STATUS ONE COVER**, aplicând un singur strat, fără a fi necesară șlefuirea. On new surfaces, apply a first layer of **STATUS ACRYLIC PRIMER**,

Pe suprafețele noi aplicați mai întâi un strat de **STATUS ACRYLIC PRIMER** sau de **STATUS DUR** pe bază de apă. În cazul suprafețelor acoperite cu tencuială proaspătă sau cu ciment, lăsați suprafețele să se usuce bine, timp de cel puțin o lună înainte de vopsire. Pe plăci de gips-carton, suprafețe murdare sau suprafețe vopsite anterior cu vopsele de calitate inferioară, aplicați mai întâi **STATUS DUR**.

APLICARE

Amestecați bine înainte de utilizare, diluați corespunzător (5-10%) și aplicați 1-2 straturi de vopsea. Lăsați cel puțin 2-3 ore înainte de a aplica al doilea strat. Închideți bine recipientul după utilizare pentru a păstra vopseaua în condiții bune pentru o utilizare ulterioară. Puteți păstra vopseaua nediluată într-un recipient etanș pentru perioade lungi de timp, fără a afecta calitatea produsului.

Se recomandă ca suprafața vopsită să nu fie spălată timp de 20-30 de zile de la aplicarea vopselei. Suprafețele noi de tencuială sau beton trebuie lăsate să se usuce complet timp de cel puțin o lună înainte de aplicare.

USCARE

Uscată la atingere în 1-2 ore.

REVOPSIRE

Se poate revopsi după 2-3 ore. Timpul de uscare se referă la condițiile ambientale normale (25⁰ C, 60% umiditate). Orice diferență de temperatură și de umiditate a mediului ambient poate modifica duratele de mai sus.

NUANȚE

Disponibilă în alb și în mii de nuanțe prin sistemul de colorare STATUS.

CONSUM

10-12 m² / lt, în funcție de textura și de porozitatea suprafeței.

UNELTE

Pensulă, trafalet sau pistol de vopsit.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, colectați vopseaua rămasă într-un recipient și curățați uneltele, folosind apă caldă și săpun. Nu aruncați resturile în apa freatică.

AMBALARE

Disponibil în recipient din plastic de 3 lt, 9 lt, 16 lt.

DEPOZITARE

Poate fi depozitat în recipientul original, închis etanș, cu condiția să nu fi fost diluat. Depozitați într-un loc răcoros și uscat.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI

- Clasa : (a) Pereți interior mați și plafoane (luciu <25@60°) (WB)
- Limita COV : 30 gr/lt
- Conținutul maxim COV al produsului gata de utilizare : 29 gr/lt

TEMPERATURA DE APLICARE

Nu aplicați când temperaturile sunt sub 10°C sau înainte de a ploua. În timpul aplicării, suprafața nu trebuie să fie expusă direct radiației solare. Condițiile meteo nefavorabile în timpul sau imediat după aplicare pot afecta proprietățile finale ale produsului.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună -credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.

PRIMO

PROFESSIONAL

**VOPSEA LAVABILĂ
ANTIMICROBIANĂ**



PRECAUȚII

Pentru informații privind utilizarea în siguranță, depozitarea și îndepărtarea produsului citiți informațiile de pe etichetă și cea mai recentă fișă de siguranță a produsului. Fișa de siguranță a produsului este disponibilă la cerere. Resturile

de vopsea nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Cereți sfatul autorităților locale cu privire la aruncarea și colectarea deșeurilor.

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	STANDARD	VALOARE
Densitate (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,62 ± 0,03
Vâscozitate	(cps)	Brookfield	26400-29600
pH		ISO 976-96	8-9
Luciu (60°)		EN ISO 2813-99	< 7
Diluția cu apă	(% v/v)	-	5-10