

STATUS 100% ACRYLIC

VOPSEA ACRILICĂ



DESCRIERE

STATUS 100% ACRYLIC este o vopsea acrilică de o calitate excepțională, ideală pentru exterior. Prezintă proprietăți de respingere a apei, rezistență excepțională la condiții meteo severe și a radiațiilor UV de-a lungul timpului. Are o aderență puternică pe toate tipurile de suprafețe vechi și noi, precum masa de șpaclu din sistemul de termoizolare, tencuieli, beton, tinci, gips- carton, lemn, suprafețe zincate, PVC, etc.

Acest produs este inodor, se usucă rapid și nu are efecte nocive asupra omului și mediului înconjurător. Formula sa specială oferă permeabilitate excelentă, flexibilitate ridicată și rezistență la spălări frecvente. Ușor de aplicat, are o excelentă putere de acoperire și o performanță ridicată. Asigură un finisaj mat excepțional.

APLICARE

- Recomandată pentru aplicarea la exterior, pe suprafețe vechi sau noi.

- Se poate aplica ca strat de finisare/decorare pe termosistem, beton, tencuială, tinci, gips-carton, lemn etc.

AVANTAJE-CARACTERISTICI

- Nu este nocivă și nu conține solvenți.
- Fără miros.
- Nu conține amoniac.
- Grad de impermeabilitate ridicat.
- Flexibilitate care asigură rezistență la microfisuri.
- Capacitate excelentă de respirație a suprafețelor
- Extrem de rezistentă la radiații UV.
- Rezistență deosebită la condiții meteo severe.

- Rezistentă la spălat.
- Uscare rapidă
- Acoperire excelentă.
- Lucrabilitate ridicată.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Înainte de aplicare, suprafața trebuie neapărat să fie curată, uscată, fără materiale friabile, praf, mușcagii, grăsime. Îndepărtați toate reziduurile și vopsele vechi exfoliate. Dacă este necesar să gletuiți, folosiți **STATUS 100% CHIT ACRILIC** și, după ce se usucă, șlefuiți și îndepărtați bine praful. Pentru a acoperi crăpăturile mari, folosiți chitul rapid **STATUS ONE COVER**, într-o singură aplicare, fără șlefuire. Pe suprafețele noi, aplicați un prim strat de **STATUS ACRYLIC PRIMER** sau **STATUS DUR PE BAZĂ DE APĂ**. În cazul

suprafețelor acoperite cu ciment, masă de șpaclu sau tencuială proaspătă, lăsați-le să se usuce complet, cel puțin o lună, înainte de a aplica vopsele. Pe gips-carton și pentru revopsirea suprafețelor care anterior au fost vopsite cu var sau pe suprafețe murdare (funingine, fum, graffiti, mușcagii, umiditate, ulei etc), amorsați mai întâi cu **STATUS DUR**. Pe suprafețele zincate sau din PVC, amorsați mai întâi cu **STATUS POLYPRIMER**. Nu vopsiți niciodată suprafețele care pot conține umiditate. Mai întâi asigurați-vă că sursa umidității a fost remediată și suprafața este complet uscată.

APLICARE

Înainte de utilizare, amestecați bine conținutul recipientului, diluați-l corespunzător și aplicați 1-2 straturi de vopsea. Aplicați cel de-al doilea strat după cel puțin 2-3 ore de la aplicarea primului strat. După utilizare, închideți bine recipientul pentru a păstra produsul în condiții bune pentru o viitoare utilizare. Produsul poate fi depozitat într-un recipient bine închis, fără nicio problemă pentru o perioadă îndelungată.

Lăsați 20-30 de zile înainte de a spăla suprafețele proaspăt vopsite și 30-40 zile înainte de a spăla vopsele aplicate pe tencuieli proaspătate sau pe suprafețele de beton.

Bazele **STATUS** se folosesc exclusiv cu sistemul de colorare **STATUS** pentru a crea nuanțe variate și nu se utilizează fără adăugarea coloranților **STATUS** speciali. Folosirea culorilor foarte închise în vopselele mate care sunt supuse spălării frecvente nu este recomandată.

USCARE

Uscată la atingere în 1-2 ore. Complet rezistentă la spălare după 4 săptămâni.

REVOPSIRE

Lăsați 2-3 ore înainte de a aplica din nou. Timpul de uscare se referă la condițiile ambientale normale (25°C, 60% umiditate). Timpul de uscare poate să difere în cazul variațiilor de temperatură și umiditate.

NUANȚE

Valabilă în alb și în mii de nuanțe prin sistemul de colorare STATUS.

CONSUM

12-15 m² / lt, depinzând de textura suprafeței și de absorbantă

UNELTE

Pensulă, rolă și pistol.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, colectați vopseaua rămasă într-un recipient și curățați uneltele, folosind apă caldă cu săpun. Nu aruncați apa reziduuală în canalizare.

AMBALARE

Disponibil în recipiente de plastic de 0.75 l, 3 l, 10 l.

DEPOZITARE

Depozitat în recipiente originale, etanșe, în loc uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C, timp de 24 luni de la data producției.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV)

- Conținutul maxim admis de VOC (Directiva 2004/42/EC) pentru categoria de produs A/a "Pereți interiori mați & plafoane (luciu ≤ 25 @ 60°)", Tip Y, FAZA II: 40 gr/l.
- Maximum de conținut VOC a produsului gata de aplicare: 35 g / l.

TEMPERATURA DE APLICARE

Nu aplicați când temperaturile sunt sub 10°C sau înainte de a ploua. În timpul aplicării, suprafața nu trebuie să fie expusă direct radiației solare. Condițiile adverse în timpul sau imediat după aplicare pot afecta calitățile finale ale produsului.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adevărării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.

PRECAUȚII

Pentru informații privind utilizarea în siguranță, depozitarea și îndepărtarea produsului citiți informațiile de pe etichetă și cea mai recentă fișă de siguranță a produsului. Fișa de siguranță a produsului este disponibilă la cerere. Resturile de

vopsea nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Cereți sfatul autorităților locale cu privire la aruncarea și colectarea deșeurilor.

Densitate (20°C)	Alb și baze	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,42 ± 0,05
Vâscozitate		(cps)	Brookfield	10.000-20.000
pH			ISO 976-96	8-8,7
Luciu (65°)		(mm)	EN ISO 2813-99	< 7
Îmbătrânire accelerată când este expus la razele UV (2000 ore)		(°C)	ISO 11507-97	Nu există o alterare a peliculei
Diluția de apă		(% v/v)	-	5-10

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23°C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbanta substratului.