

STATUS DUKO

VOPSEA ALCHIDICĂ

DESCRIERE

STATUS DUKO este o vopsea alchidică, lucioasă pentru interior și exterior, potrivit pentru decorarea și protecția împotriva coroziunii oricărei suprafețe de metal. Creează o suprafață lucioasă, dură și rezistentă la condiții meteorologice nefavorabile și solicitări mecanice.

Păstrează timp îndelungat nuanțele, luciul și este rezistentă la spălări frecvente. Se usucă rapid și are o aderență puternică la substrat. Prezintă performanțe și acoperire excelentă, lucrabilitate ușoară și întindere excelentă. Prin adăugarea întăritorului **DUROMETAL HARDENER** crește duritatea și rezistența vopselei asupra condițiilor atmosferice.

APLICARE

Adecvat pentru decorarea și protecția împotriva coroziunii oricărei suprafețe de metal.

AVANTAJE - CARACTERISTICI

- Protecție excelentă împotriva coroziunii.
- Creează o suprafață lucioasă, dură și rezistentă la condiții meteorologice nefavorabile și solicitări mecanice.
- Aderență puternică.
- Lucrabilitate ușoară și capacitate de întindere excelentă
- Rezistență la spălări frecvente.
- Uscare rapidă.
- Acoperire excelentă.
- Menține nuanțele și luciul neschimbat în timp.
- Performanță ridicată

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Suprafața trebuie să fie solidă, uscată și fără praf, grăsime sau rugină, pentru a asigura o bună aderență. Îndepărtați toate reziduurile și vopseaua veche exfoliată. Suprafețele vopsite cu vopsea pe bază de ulei, trebuie șlefuite cu hârtie abrazivă și praful trebuie îndepărtat.

Pentru protejarea suprafeței de metal, se aplică mai întâi un grund anticoroziv, **STATUS RUST PRIMER** sau **STATUS MINIO**. Pe suprafețe neferoase de metal (galvanizat, aluminiu etc.), se aplică mai întâi **WASH PRIMER** și apoi **STATUS BUILDING PRIMER**.

APLICARE

Amestecați bine conținutul recipientului înainte de utilizare, diluați corespunzător și aplicați produsul, având grijă să acoperiți toate punctele dificile ale suprafeței, precum colțurile, golurile etc. Adăugați întăritorul **DUROMETAL HARDENER** până la 10%, în volum, pentru a crește rezistența și durabilitatea culorilor.

Amestecul trebuie utilizat în decurs de 8 ore. După utilizare, închideți bine recipientul pentru a menține produsul în condiții bune pentru utilizările viitoare. Poate fi depozitat într-un recipient închis ermetic, fără nicio problemă pentru o perioadă lungă, cu condiția, să nu fi fost diluat. În cazul în care aveți nevoie de un al doilea strat, așteptați cel puțin 16 ore, apoi aplicați.

USCARE

Se usucă la atingere după 5-6 ore. Perfect rezistent la spălare după 4 săptămâni.

REVOPSIRE

Se poate revopsi după 16 ore. Timpul de uscare este valabil în condiții ambientale normale (25° C, 60% umiditate). Orice diferență de temperatură și de umiditate a mediului ambiant poate modifica duratele de mai sus.

NUANȚE

Disponibil în alb, negru și alte 36 de nuanțe.

CONSUM

13-15 m² / lt, pe suprafețe pregătite corespunzător, funcție de textura și porozitatea suprafeței.

UNELTE

Pensulă, trafalet, sau pistol de vopsit.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, curățați pensula sau trafaletul cu WHITE SPIRIT, apoi cu apă caldă și detergent. Se curăță pistolul cu acetonă, sau **NITRO SOLVENT UNIVERSAL LS-735**. Nu aruncați resturile în apa freatică

AMBALARE

Disponibil în recipiente metalice de:

- 180. 375ml și 750ml
- 2,5 lt pentru alb, negru, chiparos închis

DEPOZITARE

Depozitat în recipiente originale, etanșe, în loc uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C, timp de 36 luni de la data producției.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV)

Conținutul maxim admis de COV (Directiva 2004/42/EC) pentru categoria de produs A/a " Acoperiri si pereti exteriori cu substrat mineral, Tip Y, FAZA II: 500 gr/l.

Maximum de conținut COV a produsului gata de utilizare: 490 gr / l.
Diluție maxima: 10%.

TEMPERATURA DE APLICARE

Nu aplicați când temperaturile sunt sub 10°C sau înainte de a ploua. În timpul aplicării, suprafața nu trebuie să fie expusă direct radiației solare.

Condițiile adverse în timpul sau imediat după aplicare pot afecta calitățile finale ale produsului.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.

STATUS DUKO

VOPSEA ALCHIDICĂ



PRECAUȚII

Pentru informații privind utilizarea în siguranță, depozitarea și îndepărtarea produsului citiți informațiile de pe etichetă și cea mai recentă fișă de siguranță a produsului. Fișa de siguranță a produsului este disponibilă la cerere. Resturile de

vopsea nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Cereți sfatul autorităților locale cu privire la aruncarea și colectarea deșeurilor.

CARACTERISTICI TEHNICE		UNITĂȚI	STANDARD	VALOARE
Bază				Rășină alchidică
Densitate (20°C)		(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,14 ± 0,08
Vâscozitate		(sec)	Flow Cup N ^o 4	180 ± 30
Luciu (60°)			EN ISO 2813-99	≥ 85
Duritate (König) după 7 zile		(sec)	ISO 1522-00	60±15
Adhesion (cross cut)			EN ISO 2409-95	0-1
Diluția cu	white spirit sau terebentină pentru aplicare cu pensula sau trafaletul	(% etc.)		5-7
	Diluant LS-702 pentru aplicarea cu pistolul			7-10

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23 °C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbanta substratului.