

STATUS DUROMETAL VOPSEA ALCHIDICĂ ADITIVĂ



DESCRIERE

STATUS DUROMETAL este o vopsea alchidică, lucioasă care previne rugina, cu durabilitate ridicată, potrivită pentru toate tipurile de suprafețe metalice și structuri metalice, cât și pentru vopsirea de camioane, tractoare, mașini etc. Oferă lucrabilitate și acoperire excelentă.

Este extrem de rezistent în condiții meteorologice nefavorabile și la spălări frecvente. Produsul creează o suprafață lucioasă și dură, fără a modifica nuanța, oferind astfel protecție și finisaj excelent pentru o lungă perioadă de timp. Prin adăugarea unui întăritor, vopseaua devine tot mai dură și mai rezistentă la condițiile atmosferice.

GAMA DE APLICARE

Potrivit pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe metalice și structuri metalice și oferă protecție anticorozivă, precum și

pentru vopsirea de camioane, tractoare, mașini etc.

AVANTAJE – CARACTERISTICI

- Previne rugina.
- Creează suprafețe lucioase și durabile în condiții meteorologice extreme și solicitări mecanice.
- Aderență ridicată.
- Oferă lucrabilitate și întindere excelentă
- Uscare rapidă.
- Acoperire excelentă.
- Menține nuanța și luciul vopselei nealterat pentru o lungă perioadă de timp.
- Performanță ridicată.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Suprafața trebuie să fie stabilă, uscată și lipsită de praf, uleiuri sau rugină, pentru o bună aderență. Îndepărtați vopseaua anterioară exfoliată. Suprafețele anterior vopsite cu vopsea pe bază de ulei trebuie să fie șlefuite și curățate de praf. Pentru protecția suprafețelor din metal, mai întâi se aplică **STATUS RUST PRIMER**

sau **STATUS RED LEAD PRIMER**. Pe o suprafață neferoasă (galvanizat, aluminiu etc.), se aplică mai întâi **WASH PRIMER** și apoi **STATUS BUILDING PRIMER**.

APLICARE

Amestecați bine conținutul recipientului înainte de utilizare, diluați în mod corespunzător și aplicați produsul având grijă să acopere toate punctele dificile ale suprafeței, cum ar fi, colțuri, adâncituri etc. Adăugați întăritor până la 10% în volum, în scopul de a crește duritatea și rezistența vopselei. Amestecul trebuie utilizat în decurs de 8 ore.

Dupa aplicare, închideți recipientul bine, astfel încât să poată fi menținut în stare bună pentru o utilizare ulterioară. Acesta poate fi depozitat într-un recipient etanș, fără nici o problemă, pentru o lungă perioadă de timp. În cazul în care este necesar un al doilea strat, se aplică cel puțin după 16 ore după primul strat.

USCARE

Uscat la atingere în 5-6 ore. Rezistent la spălare după 4 săptămâni.

REVOPSIRE

Se poate revopsi după 16 ore. Timpul de uscare se referă la condiții de mediu normale (25 ° C, 60% umiditate). Orice diferență de temperatură a mediului și umiditatea ar putea afecta timpul de mai sus.

CULORI

- 750ml : Alb, negru mat, argintiu, verde chiparos
- 2.5lt: Alb, negru
- Mii de nuanțe, cu ajutorul sistemului de colorare

CONSUM

13-15 m²/lt pe suprafețe pregătite în mod corespunzător, funcție de diluția și absorbabilitatea suprafeței.

UNELTE

Pensulă, trafalet, pistol cu pulverizator.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, curățați pensula sau trafaletul cu **WHITE SPIRIT**, apoi cu apă caldă și detergent. Se curăță pistolul cu **ACETONĂ** sau **SOLVENT NITRO PENTRU UZ GENERAL LS-735..** Nu turnați lichidele de spălare pe sol.

AMBALARE

Disponibil în recipiente metalice de 750ml și 2,5 lt.

DEPOZITARE

În ambalajul original, sigilat, în locuri uscate și la temperaturi cuprinse între + 5 ° C și + 35 ° C timp de 24 luni de la data fabricației.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV)

- Conținutul COV maxim permis (Directiva 2004/42/EC) pentru A/i categoria produsului de "Înveliș special monocomponent" Tip D, FAZĂ II: 500gr/lt.
- Conținutul maxim COV pentru produs gata de utilizare: 495 gr/lt.
- Diluție maximă: 10%.

TEMPERATURA DE APLICARE

Nu se aplica la temperaturi mai mici de 5 ° C sau înainte de ploaie. În decursul aplicației, suprafața nu trebuie să fie expusă la lumina directă a soarelui.

Condițiile adverse în timpul sau la scurt timp după aplicare ar putea modifica proprietățile finale ale produsului.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adevărării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.

STATUS DUROMETAL VOPSEA ALCHIDICĂ ADITIVATĂ



PRECAUȚII

Pentru informații cu privire la utilizarea în condiții de siguranță, depozitare și eliminare a produsului citește informațiile de pe etichetă și în cea mai recentă fișă tehnică a produsului, care este disponibilă la cerere profesioniștilor.

Resturile de vopsea nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Cere sfaturi de la autoritățile locale în ceea ce privește eliminarea deșeurilor.

CARACTERISTICI TEHNICE		UNITĂȚI	STANDARD	VALOARE
Bază				Răsină alchidică
Densitate (20°C)		(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1.10 ± 0.2
Vâscozitate		(sec)	Flow Cup N°4	180 ± 30
Luciu (60°)			EN ISO 2813-99	≥ 85
Îmbătrânire accelerată datorită radiațiilor UV (500h)		(°C)	ISO 11507-97	No alteration of the film is detected
Duritatea (Konig) după 7 zile		(sec)	ISO 1522-00	60±15
Adeziune (tăietură transversală)			EN ISO 2409-95	0-1
Diluție cu	white spirit sau ulei de terebentină pentru pensulă sau trafalet	(%în volum)		5-7
	LS-702 solvent pentru aplicarea cu pistolul cu pulverizator			7-10

Note: Măsurătorile au fost luate în mediu de laborator sub o temperatură de +23°C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbanța substratului.