

STATUS ECOVARN

LAC ECOLOGIC PE BAZĂ DE APĂ



DESCRIERE

STATUS ECOVARN lac pe bază de apă, cu certificare ecologică oficială CE. Protejează și decorează orice suprafață din lemn, în spațiu interior și exterior. Este inodor, extrem de eficient și ușor de aplicat. Datorită filtrelor integrate UV, combate radiația solară, suprafața rămâne flexibilă și oferă protecție de durată chiar și în condiții meteo nefavorabile.

Recomandat ca și strat final de protecție a vopselelor decorative, deoarece nu se îngălbenesc. Rezultatul este excelent, păstrând suprafața pe care se aplică neschimbată pentru o perioadă lungă de timp.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Suprafața trebuie să fie curată, fără praf, grăsimi, materiale friabile și șlefuită corect cu smirghelul corespunzător. Pe suprafețe noi sau vechi, se aplică mai întâi un strat de **STATUS BASEWOOD**. Apoi aplicati straturi

de **STATUS ECOVARN**. Pentru întreținerea suprafețelor deja vopsite, se șlefuieste ușor suprafața cu hârtie abrazivă fină și se aplică un strat de **STATUS ECOVARN**.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

În cazul în care utilizați pensula, se aplică de preferință în direcția fibrei lemnului natural. Se șlefuieste ușor suprafața cu hârtie abrazivă fină. Ștergeți temeinic suprafața între straturi. Umiditatea lemnului trebuie să rămână la un nivel scăzut.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, se strecoară bine în recipient lacul în exces și se curăță uneltele, folosind apă caldă și săpun. Nu aruncați apa reziduală în stratul acvifer.

DEPOZITARE

Se închide bine după aplicare. Acesta poate fi depozitat în ambalajul său, închis ermetic, fără nici o problemă pentru o perioadă lungă de timp decât în cazul în care nu a fost diluat. Se depozitează într-un loc răcoros și uscat. Protejați recipientul de expunerea solară și îngheț.

Lacul rămas nu trebuie aruncat cu gunoiul menajer. Autoritatea locală trebuie să fi contactată pentru sfaturi cu privire la colectarea și eliminarea deșeurilor. Pentru mai multe informații despre motivele pentru care acest produs a fost certificat cu eticheta ecologică, vă rugăm să vizitați site-ul www.ecolabel.eu.

METODA DE APLICARE - CONSUM

Se aplică cu rola, pensula sau pistol. Consum 12-14 m²/lt pe suprafețele pregătite corespunzător

RESTRICȚII

Nu se aplica la temperaturi sub 10 ° C. Condițiile adverse în timpul sau la scurt timp după aplicare, pot afecta proprietățile finale ale produsului.

USCARE - REVOPSIRE

½-1 oră uscare la atingere. Se poate revopsi după 2-3 ore, în funcție de temperatura și umiditatea mediului. Timpii de uscare sunt legați de condițiile meteorologice standard (25 ° C, 60% umiditate). Aceștia pot fi modificați în diferite condiții meteorologice.



CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	STANDARD	VALORI
Densitate (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,04 ± 0,03
Vâscozitate	(cps)	Brookfield	20.000-30.000
Diluția cu apă (opțional)	(%)		5-10

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +230C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbanta substratului și a plăcii.