

STATUS RUST PRIMER

GRUND ANTICOROZIV PENTRU SUPRAFEȚE DE METAL



DESCRIERE

STATUS RUST PRIMER este un grund cu uscare rapidă, cu proprietăți anticorozive excelente și rezistență mare în timp. Se aplică pe suprafețe metalice, cum ar fi traverse metalice, echipamente agricole, șasiuri auto etc., și asigură o protecție eficientă împotriva ruginii chiar și în condiții climatice severe.

Textura sa superioară la aplicare și capacitatea excelentă de întindere asigură o acoperire foarte bună și un rezultat final de excepție.

GAMA DE APLICARE

Este potrivit pentru protecție împotriva coroziunii oricărei suprafețe metalice și pentru aplicarea ca grund pentru vopselele alchidice **STATUS**, precum **STATUS RIPOLINI**, **STATUS DUKO**,

STATUS RUSTBLOCK și **STATUS DUROMETAL**.

AVANTAJE - CARACTERISTICI

- Protecție eficientă împotriva coroziunii chiar și în condiții climatice severe.
- Uscare rapidă.
- Aderență puternică.
- Lucrabilitate și nivelare excelentă.
- Putere de acoperire excelentă.
- Capacitatea excelentă de întindere.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Suprafața trebuie să fie solidă, uscată și fără praf, grăsime sau rugină, pentru a asigura o bună aderență. Îndepărtați

toate reziduurile și vopseaua veche exfoliată. Suprafețele vopsite cu vopsea pe bază de ulei, trebuie șlefuite cu hârtie abrazivă și praful trebuie îndepărtat.

APLICARE

Amestecați bine conținutul recipientului înainte de utilizare, diluați corespunzător și aplicați produsul, având grijă să acoperiți toate punctele dificile ale suprafeței, precum colțurile, golurile etc.

După aplicare, închideți etanș recipientul, pentru a preveni întărirea și a asigura utilizarea ulterioară. Poate fi depozitat în siguranță într-un recipient etanș pentru mai mult timp. În cazul în care este necesar un al doilea strat, aplicați la cel puțin 36 ore după primul strat.

USCARE

Se usucă la atingere după 1-2 ore.

REVOPSIRE

Se poate revopsi după 12 ore. Timpul de uscare este valabil în condiții ambientale normale (25° C, 60% umiditate). Orice diferență de temperatură și de umiditate a mediului ambiant poate modifica duratele de mai sus..

NUANȚE

Gri și terracotta

CONSUM

10-12 m² / lt, funcție de textura și porozitatea suprafeței.

UNELTE

Pensulă, trafalet sau pistol de vopsit.

CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, curățați pensula sau trafaletul cu **WHITE SPIRIT**, apoi cu apă caldă și detergent. Se curăță pistolul cu acetonă, sau **NITRO SOLVENT UNIVERSAL LS-735**. Nu aruncați resturile în apa freatică

AMBALARE

Disponibil în recipiente metalice de 375ml, 750ml și 2,5lt.

DEPOZITARE

Depozitat în recipiente originale, etanșe, în loc uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C, timp de 36 luni de la data producției.

COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV)

Conținutul maxim admis de COV (Directiva 2004/42/EC) pentru categoria de produs A/a " Acoperiri si pereti exteriori cu substrat mineral, Tip Y, FAZA II: 500 gr/l.

Maximum de conținut COV a produsului gata de utilizare:490gr/l.
Diluție maximă:10%.

TEMPERATURA DE APLICARE

Nu aplicați când temperaturile sunt sub 10°C sau înainte de a ploua. În timpul aplicării, suprafața nu trebuie să fie expusă direct radiației solare. Condițiile adverse în timpul sau imediat după aplicare pot afecta calitățile finale ale produsului.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.

STATUS RUST PRIMER

GRUND ANTICOROZIV PENTRU SUPRAFEȚE DE METAL



PRECAUȚII

Pentru informații privind utilizarea în siguranță, depozitarea și îndepărtarea produsului citiți informațiile de pe etichetă și cea mai recentă fișă de siguranță a produsului. Fișa de

siguranță a produsului este disponibilă la cerere. Resturile de vopsea nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Cereți sfatul autorităților locale cu privire la aruncarea și colectarea deșeurilor.

CARACTERISTICI TEHNICE		UNITĂȚI	STANDARD	VALOARE
Bază				Rășină alchidică
Densitate (20°C)		(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,50 ± 0,05
Vâscozitate		(sec)	Flow Cup N°4	180 ± 30
Luciu (60°)			EN ISO 2813-99	< 15
Duritate (König) după 7 zile		(sec)	ISO 1522-00	65±15
Aderență (transversal)			EN ISO 2409-95	0-1
Diluție	white spirit sau terebentină pentru aplicare cu pensula sau trafaletul	(%v/v)		5-7
	Diluant LS-703 pentru aplicarea cu pistolul de vopsit			7-10

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23 0C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbanta substratului.