

STATUS SILICON GRANULE PLASTER

TENCUIALĂ DECORATIVĂ SILICONICĂ

DESCRIERE

Tencuială decorativă pe bază de rășini siliconice, recomandată pentru sistemele composite de izolare termică (ETICS). Formula sa specială **PREMIUM TECH** cu fibre de armare organice și aditivi speciali, asigură realizarea unei pelicule foarte flexibilă și extrem de hidrofobă (W3), cu efect de autocurățare, o excelentă permeabilitate la vapori (V1), un finisaj premium și o rezistență foarte mare la UV, microfisuri și exfoliere.

Oferă protecție împotriva depunerii algelor și mușgaiului (BioProtect formula). Este ușor de aplicat (lucrabilitate excelentă), are o aderență totală la suport, și poate fi curățată prin spălare sub jet cu presiune. Tencuiala decorativa se poate aplica peste sistemul de izolare termică realizat cu EPS sau vată minerală. Este oferită în culoarea albă, precum și în alte mii de nuanțe prin sistemul de colorare STATUS.

AVANTAJE -CARACTERISTICI

- Efect de Autocurățare - Acțiune fotocatalitică
- Ultra hidrofob
- Permeabilitate excelentă la vapori
- Protecție anti-alge - BioProtect formula
- Conține fibre organice
- Conține siloxan

APLICARE

Suprafața trebuie să fie curată, uscată, și pretrată cu amorsa specială cu cuarț Status Silicone Special Primer. Perioada de repaos între amorsă și tencuială: 24 h. Se aplică, în mod egal și fără întrerupere, cu o gletieră din oțel inoxidabil la un unghi de aprox. 45° și se uniformizează la o grosime egală cu grosimea granulației. Ulterior structurați suprafața cu o drișcă de plastic.

În funcție de tehnica de drișuire se obține rezultatul dorit. Atenție! În timpul aplicării, protejați fațada de radiațiile solare, ploaie sau vânt puternic până este complet uscată (de exemplu, cu o plasă de schelă). **REZISTENȚĂ LA PLOAIE:** după 24 h.

CONSUM

RILLEN
- 2,0 mm: 2,7 kg/m².
SCRATCH
- 1,0 mm: 1,8 kg/m²
- 1,2 mm: 2,0 kg/m²
- 1,5 mm: 2,5 kg/m²

AMBALAJ - DEPOZITARE

Disponibil în ambalaje de plastic de 25 Kg.
Poate fi depozitat într-un ambalaj închis ermetic, într-un spațiu uscat și răcoros.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună -credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și proceduri le de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limi tată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.

TEMPERATURA DE APLICARE

Între +5°C și +25°C. În cazul în care temperatura depășește 30°C, se recomandă să adăugați 200-250 ml de apă curată la o găleată de 25 kg de produs. Nu se recomandă aplicarea sub lumina directă a soarelui, în timpul ploii și al vânturilor puternice.

Dacă este necesar, protejați corespunzător fațada. Umiditatea ridicată și temperaturile joase pot prelungi timpul de întărire a tencuiei.

PRECAUȚII

Protejați ochii și pielea. În caz de contact, spălați cu multă apă. În caz de contact cu ochii, consultați imediat medicul. Citiți informațiile de pe etichetă și din fișă

tehnică, înainte de utilizare. Purtați echipament de protecție adecvat și mănuși. Fișa de siguranță a produsului este disponibilă la cerere.

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITAȚI	STANDARD	VALOARE
Aspect			Pastă
Culoare			Nuanțe variate
Densitatea amestecului	(Kg/m ³)	EN 1015-6	1850
Aderența la substrat	(N/mm ²)	EN 1542	≥0,5
Conductivitatea termică (λ)	W/(m · K)	EN 1745	0,7
Absorbția de apă	(kg/m ² h ^{0,5})	EN 1062-3	Categoria W3
Permeabilitatea la vapori Sd	(g/m ² d)	EN ISO 7783-2	Categoria V1
Reacția la foc		EN 13501	Categoria C

Notă: Măsurătorile au fost făcute în laborator, la o temperatură de +230 C, RH 50% și fără ventilație. Este posibil ca acestea să varieze în funcție de condițiile mediului ambiant, precum temperatura, umiditatea, ventilația și absorbția substratului.