

STATUS SPECIAL ACRYLIC PRIMER AMORSĂ ACRILICĂ



DESCRIERE

Amorsă acrilică **PREMIUM TECH** cu excelente proprietăți privind flexibilitatea și aderența la suport datorate aditivilor speciali și agregatelor de cuarț, indispensabilă pentru pretratarea suprafețelor pe care urmează să se aplice tencuiala decorativă **STATUS GRANULE PLASTER**.

Formula sa specială împiedică apariția fisurilor și asigură aderența perfectă între stratul final și suport. Poate fi colorat în mii de nuanțe prin sistemul de colorare **STATUS**.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Suprafața trebuie să fie solidă, curată și uscată. După aplicarea amorsei **STATUS SPECIAL PRIMER**, lăsați suprafața să se usuce timp de 24 de ore, înainte de aplicarea tencuielii decorative **STATUS GRANULE PLASTER**. În cazul în care amorsa se va aplica pe suprafețe fărâmicioase sau cu nisip, cum ar fi: tencuieli pe bază de ipsos sau ciment, plăci de gips-carton sau de lemn este necesar ca anterior să stabilizăm suprafețele cu amorsa specială **STATUS DUR. STATUS SPECIAL PRIMER** poate fi colorat în aceleași nuanțe ca și **STATUS GRANULE PLASTER**.

Se recomandă protejarea suprafețelor cu plasă de schelă. Poate fi depozitat într-un ambalaj închis ermetic fără nicio problemă pentru o lungă perioadă de timp, dacă nu a fost diluat. Se păstrează într-un spațiu uscat și răcoros.

Protejați produsul de expunerea la soare și îngheț. După aplicare, închideți bine recipientul pentru a-l menține în stare bună pentru o utilizare ulterioară. Materialul rămas nu trebuie aruncat cu deșeurile menajere. Contactați autoritățile locale pentru sfaturi privind colectarea și eliminarea acestora.

DILUȚIE

Dacă este necesar, se diluează până la 5% cu apă.

APLICARE

STATUS SPECIAL PRIMER este un produs gata de utilizare. Se amestecă bine conținutul recipientului și se aplică cu trafaletul sau pensula.

CONSUM

8-10 m²/lt per strat.

AMBALARE-DEPOZITARE

Depozitat în recipiente originale, etanșe, în loc uscat la temperaturi mai mari de 0°C, timp de 24 luni de la data producției.

PRECAUȚII

Protejați ochii și pielea. În caz de contact, clătiți cu multă apă. În caz de contact cu ochii, consultați imediat medicul.

Citiți informațiile de pe etichetă și din fișa tehnică, înainte de utilizare. Purtați echipament de protecție adecvat și mănuși. Fișa de siguranță a produsului este disponibilă la cerere.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adevărării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.

STATUS SPECIAL ACRYLIC PRIMER

AMORSĂ ACRILICĂ

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	STANDARD	VALOARE
Aspect			Soluție fluidă
Determinarea densității	(Kg/l)	EN 2811-1	1.72±0.03
Vâscozitate	(cps)	Brookfield	14,800 ± 1,200
Consum per strat	(m ² /lt)		8-10

Notă: Măsurătorile au fost făcute în laborator, la o temperatură de +230 C, RH 50% și fără ventilație. Este posibil ca acestea să varieze în funcție de condițiile mediului ambiant, precum temperatura, umiditatea, ventilația și absorbanta substratului.