

DESCRIERE

THC 410 este un mortar adeziv și masă de spaclu flexibil, pe bază de ciment, cu fibre de armare, monocomponent, cu polimeri modificați. Produsul este în mod special recomandat pentru fixarea și tencuirea plăcilor termoizolante, precum polistiren expandat (EPS), polistiren extrudat (XPS) și vată minerală. Are în compoziție ciment, nisip cuarțos, cu o granulație maximă de 0.5 mm, fibre de armare din polipropilenă, umpluturi de calcar și aditivi speciali.

THC 410 prezintă o fixare foarte puternică pe suprafața plăcii termoizolante, elasticitate ridicată, rezistență la îngheț și umiditate. Poate fi utilizat atât în interior, cât și în exterior. Întreține standardele europene EN 13499 și ETAG 004.

GAMA DE APLICARE

THC 410 este utilizat atât ca adeziv, cât și ca masă de spaclu pentru plăcile termoizolante.

Este utilizat pentru fixarea puternică a:

- polistirenului extrudat (XPS)
- polistirenului expandat (EPS)
- vatei minerale
- plutei

Pe substraturi ca:

- beton
- beton ușor
- cărămizi

- bolțari
- beton celular (YTONG)
- șape autonivelante
- mortare
- tencuieli ușoare

Adezivul THC 410 poate fi utilizat în combinație cu plasă de fibră de sticlă pentru a acoperi îmbinările dintre diferitele tipuri de zidărie (beton celular cu beton, cărămizi cu beton celular etc.), conductele și conductorii din zidărie, introduse de electricieni sau de instalatori, pentru ranforsarea marginilor deschiderilor (la uși, ferestre), cu scopul de a evita viitoarele fisuri ș.a.

AVANTAJE - CARACTERISTICI

- Produs cu nisip cuarțos.
- Un singur material, atât pentru fixarea, cât și pentru tencuirea plăcilor termoizolante.
- Este armat cu fibre din polipropilenă.
- Potrivit pentru ranforsarea locală a suprafețelor care dezvoltă tensiuni puternice de fisurare în timpul tencuirii.

- Rezistență puternică la deformare elastică.
- Aderență puternică.
- Rezistență puternică – Aplicare rapidă.
- Rezistență la umiditate și îngheț.
- Lucrabilitate excelentă.
- În conformitate cu standardele europene EN 13499 și ETAG 004.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Substratul pe care se face aplicarea trebuie să fie neted, fără particule instabile sau străine, cum ar fi resturi de noroi, tencuială, vopsea, uleiuri etc. și fără

fisuri mari. În plus, substratul trebuie să fie stabil, fără forțe de contracție, de deformare și să nu fie supus la vibrații.

APLICARE

Într-un recipient curat se adaugă 6.0 l de apă curată, goliți treptat conținutul unui sac de produs THC 410 de 25 kg, amestecând continuu cu un mixer electric prevăzut cu un agitator atașat, cu scopul de a obține o masă omogenă de mortar. Lăsați amestecul să se matureze timp de 5 minute, apoi se amestecă din nou, puțin. Mortarul mixat poate fi utilizat în decurs de 4 ore. Ulterior pregătirii amestecului, nu adăugați mai multă apă pentru a corecta lucrabilitatea mortarului. Aceasta va conduce la reducerea rezistenței și crește posibilitatea de contracție a mortarului.

Pentru aplicarea ca adeziv

Aplicarea pe suprafețe netede:

THC 410 se aplică pe placa termoizolantă, folosind partea netedă a gletierei, și apoi se întinde uniform cu partea zimțată.

Aplicarea pe suprafețe inegale:

THC 410 se aplică cu o gletieră în jurul perimetrului plăcii termoizolante și în centrul acesteia. Apoi, placa termoizolantă este apăsată ferm pe perete pentru a asigura un contact uniform cu adezivul. Suprafața finală trebuie să fie complet nivelată.

Timpul deschis de lucru este de 15 minute după aplicarea adezivului. Cantitățile excedentare de adeziv de la nivelul îmbinărilor trebuie să fie curățate.

Dacă adezivul se usucă înainte de aplicarea plăcii termoizolante, se îndepărtează și se înlocuiește cu un strat proaspăt.

Pentru aplicarea ca masă de șpacu

După ce adezivul s-a uscat, se pun diblurile pentru fixare (de plastic sau de metal), acolo unde este necesar. Se acoperă cu material golurile care rezultă în urma introducerii diblurilor și îmbinările plăcilor, apoi instalăm colțarele și plasa, în scopul de a ranforșa marginile deschiderilor. Apoi, se întinde un strat uniform, gros de 2-4 mm, de mortar THC 410 pe plăcile termoizolante, folosind gletiera, și imediat se montează plasa de fibră de sticlă, în așa fel încât să acopere îmbinările plăcilor, iar suprapunerea plaselor de fibră de sticlă să fie de 10-15 cm.

Apăsăm, folosind gletiera, cu scopul de a integra plasa de fibră de sticlă în stratul de adeziv și, tot cu ajutorul gletierei, adăugăm un alt strat subțire de mortar de 0.5-4 mm, astfel încât să acoperim complet ochiurile de plasă și să obținem o suprafață netedă. În timpul aplicării și, de asemenea, în următoarele 24 de ore, temperatura mediului ambiant și temperatura substratului trebuie să fie între +5 °C și 35 °C. Adezivul poate fi curățat cu apă, atâta timp cât este umed. După ce se întărește, este eliminat mecanic. După ce mortarul se usucă complet, se aplică stratul final de tencuială decorativă.

CONSUM

Consumul lui THC 410 este de aproximativ 3,5-4,0 kg/m², în cazul în care se aplică ca adeziv, și de 3,5-4,0 kg/m² pentru aplicarea ca strat de tencuială. Depinde de tipul de plăci termoizolante utilizate, de instrumentele și de metodele de aplicare.

AMBALARE - DEPOZITARE

Produsul este ambalat în saci de hârtie de 25 kg, cu supapă, și este stocat pe paleți de lemn, în mediu uscat, la temperaturi mai mari de 0°C, timp de 12 luni de la data producției.

NU SE RECOMANDĂ

Atunci când se preconizează îngheț pentru 24 de ore de la aplicarea produsului. În condiții de umezeală (cum ar fi ploaia). Pe zidăria expusă direct radiației solare intense sau pe substraturile calde.

CURĂȚAREA UNELTELOR ȘI A MAȘINILOR

Cu apă din abundență, imediat după utilizare.

PRECAUȚII

TCH 410 conține ciment, care reacționează cu apa, producând o soluție alcalină. Din acest motiv, protejați ochii și pielea. În caz de contact, clătiți cu multă apă. În caz

de contact cu ochii, consultați imediat medicul. Citiți instrucțiunile de pe etichetă și fișa tehnică a produsului înainte de utilizare. Purtați echipament de protecție și mănuși. Fișa de siguranță a produsului este furnizată la cerere.



CONFORM CU STANDARDELE EUROPENE EN 13499 & ETAG 004

CARACTERISTICI TEHNICE	UNITĂȚI	STANDARD	VALOARE
Aspect			Mortar uscat
Culoare			Gri/alb
Grosimea aplicării	(mm)		10
Rezistența la temperatură	(°C)		-30 la +90
Granulometria maximă	(mm)		0,5
Timp de maturare	(min)		5
Timp de lucru	(ore)	EN 1015-9	1,5
Timp de corecție	(min)	EN 1015-9	>15
Timp deschis	(min)	EN 1015-9	15
Rezistența la desprindere a adezivului de pe substrat	(N/mm ²)	EN 13494	>0,08
Rezistența la desprindere a adezivului de pe substrat (fixat numai cu adeziv)	(N/mm ²)	EN 1542	>0,08
Permeabilitatea vaporilor de apă a tencuielii de bază	(g/ m ² d)	EN 7783-2	>0,25
Absorbabilitatea masei de șpaclu	(kg/ m ² *min ^{0,5})	EN 1062-3	>20
Rezistența la impact	(2J)	EN 13497	I2
	(10J)		I10
Rezistența la perforare	(>200N)	EN 13498	PE200
	(>500N)		PE500
Conportament hidrotermic	bule	EN 13961-2 EN 13961-4 EN 13961-5	Niciuna
	cantitatea fisurilor		Categoria – 3
	mărimea fisurilor		Categoria – 2
	cantitatea fibrelor		Categoria – 3
	mărimea fibrelor		Categoria – 2
Comportament în timpul ciclurilor îngheț-căldură			Optim
Gata de aplicare	(ca adeziv)	(ore)	15-20
	(ca masă de șpaclu)		
Consum			15
Raportul de amestec de apă	ml apă / 100g		24-28

Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator, sub o temperatură de +23⁰C, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominante de șantier, cum ar fi temperature, umiditatea, ventilația, capacitatea de absorbție a substratului și a plăcii.

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adevărării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară